

Technisches Datenblatt

Hotel Konzept 2022	Effekt Stone
Herstellungsart	getuftet 1/10" Druck-Velours
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 2 – gut
Noppenzahl per m ²	ca. 320.000
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 650
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.410
Polhöhe (mm)	ca. 4,0
Gesamthöhe (mm)	ca. 5,5
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,07
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 26
Permanent antistatisch ≤ 2 kv	ja
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Lieferbare Breite/Abmessung in cm	ca. 400
Rapport (B x L in cm)	Design 11: ca. 100 x 100 Design 22: ca. 200 x 400
Rückenausstattung	Textilrücken
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH/INKU Jordan GmbH & Co. KG/Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

