

ID INSPIRATION 30 - THE NATURALS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 30 - Naturals		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Synchronprägung		Nein		
Digitaldruck		Ja - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm	19 Planken/Kar = 4,56 m²	250,80 m²/Pal
		28,5 x 120 cm	13 Planken/Kar = 4,45 m²	240,30 m²/Pal
		25 x 150 cm	12 Planken/Kar = 4,50 m²	252,00 m²/Pal
		33,33 x 66,66	20 Fliesen/Kar = 4,44 m²	177,60 m²/Pal
		50 x 50 cm	18 Fliesen/Kar = 4,50 m²	234,00 m²/Pal
		50 x 100 cm	9 Fliesen/Kar = 4,50m²	243,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.