

# ID INSPIRATION CLICK SOLID 55

## THE CLASSICS

### TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Click Solid 55 Classics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.850 g/m <sup>2</sup>	
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast	
Synchronprägung		Nein	
Digitaldruck		Nein	
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem	
		m <sup>2</sup> /Kar & m <sup>2</sup> /Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem	
	Planken	19,70 x 121,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m <sup>2</sup> 90,16 m <sup>2</sup> /Pal
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m <sup>2</sup> 91,29 m <sup>2</sup> /Pal
		49,70 x 99,70 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m <sup>2</sup> 94,50 m <sup>2</sup> /Pal
			3 Fliesen/Kar = 1,46 m <sup>2</sup> 90,52 m <sup>2</sup> /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2021-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



The best of our history committed to the future

**100%**  
35%  
Recyclebar  
Recycling-Anteil





**10 Jahre**  
GARANTIE  
GEWERBLICHE  
NUTZUNG

**20 Jahre**  
GARANTIE  
WOHNBEREICH





