

CV LISTUNGSVORSCHLAG 2020-2022

XTREME

Vipro Contract

Productdaten

Norm	EN ISO 10582			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		34 Gewerbe: Beanspruchung sehr stark 43 Industrie: Beanspruchung stark	class
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,00	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70	mm
Verschleißgruppe	EN 660-2		T	class
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		2800	gr/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 4	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 22	m
Beschichtung			Premium protect	
Rückenqualität			Solid bac	
Oberfläche			Natural look	

Technische Daten

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-2 (EN 433)		≤ 0,10	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 6	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,6	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten Berichtsnummer ---- VNL F 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,014	m²K/w
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,14	W/m.K
Chemikalieneinwirkung	ISO 26787 (EN 423)		beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich

Umwelt Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transportes und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt. Wir sind führend bei der Umsetzung sauberer, erneuerbarer Energiequellen und arbeiten aktiv an der ständigen Optimierung des Energieverbrauches.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)

Eigenschaften

