










Produkteigenschaften										
Format [mm]	Trendtime 1	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6	Trendtime 8	Trendtime 9				
						Flechtmuster	Stabmixmuster	Miniwürfel-Muster	Old Block-Muster	Würfel-Muster
	2010 x 130 x 13	570 x 95 x 10,5	2010 x 160 x 13	2200 x 185 x 13	1882*x 190 x 15	2087 x 185 x 14	2200 x 185 x 14	2176 x 185 x 14	2200 x 215 x 14	1910 x 185 x 14
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	ca. 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm
Verpackung	9 Elemente	20 Elemente	9 Elemente	9 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente
Paket: m ² /kg	2,352 / 17,1	1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	3,663 / 29,304	2,861 / 26,40	3,089 / 23,56	3,256 / 24,832	3,22 / 24,6	3,784 / 28,864	2,827 / 24,6
Palette: m ² /kg	40 Pakete	36 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete
	94,07 / 684,00	38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	117,22 / 937,73	91,55 / 844,80	98,842 / 753,92	104,192 / 794,624	103,055 / 787,2	121,088 / 923,648	90,458 / 787,2
Garantie	25 Jahre					Hinweise	-Technische Änderungen vorbehalten			
*	Andere Formate und eine Kurzlänge pro Paket möglich						-Reinigung und Pflege siehe Anleitung			

Produktkennzeichnungen						Toleranzen (EN 13489)			
      						Nur lackierte Produkte		Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
						Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)		± 0,1 mm	
						Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)		≤ 0,05 %	
						Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)		≤ 0,05 %	
						Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)		≤ 0,08 %	
						Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)		≤ 0,18 mm	
						Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)		6 - 8 %	

Klassifizierung Produkteigenschaften											
		Prüfnorm	Bewertung								
	Beanspruchung durch Stuhllagen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen								
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen								
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6</td> <td>0,087 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>0,070 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 8</td> <td>0,1 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 9</td> <td>0,093 m²K/W</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m ² K/W	Trendtime 3	0,070 m ² K/W	Trendtime 8	0,1 m ² K/W	Trendtime 9	0,093 m ² K/W
Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m ² K/W										
Trendtime 3	0,070 m ² K/W										
Trendtime 8	0,1 m ² K/W										
Trendtime 9	0,093 m ² K/W										
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm								
	Trittschall	ISO 717-2	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9</td> <td>18 dB (auf Akustik-Protect 100)</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>22 dB (auf Akustik-Protect 100)</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	18 dB (auf Akustik-Protect 100)	Trendtime 3	22 dB (auf Akustik-Protect 100)				
Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	18 dB (auf Akustik-Protect 100)										
Trendtime 3	22 dB (auf Akustik-Protect 100)										
	Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich									

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften					
		Prüfnorm	Bewertung		
			Naturöl	Naturöl (sägerau)	Lack
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	46 SRT (SRV nass)	57 SRT (SRV nass)	29 SRT (SRV nass)
			103 SRT (SRV trocken)	99 SRT (SRV trocken)	51 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{f1} s1		
	Brandverhalten bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{f1} s1		
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 4	Kennwert 4	Kennwert 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n.	n.n.	Kennwert 0
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10	R 13	R 9

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170116_PA_TDS_Parkett_Trendtime_DE
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.01.2017

Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment:	Landhausdiele		
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht		
Ausführung:	Trendtime 1		Trendtime 3
Holzart:	Bambus	Eiche	Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Phyllostachys pubescens	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	CN	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT1-BAM	ER-TT1-EI	ER-TT3-EI
	Version 1 2011	Version 5 2011	Version 2 2012
	N2	N2	A3
Sortierung:	Natur	Select	Living
Gesunder Splint	-	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	-	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	-	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	-	zulässig: Katzenpfoten	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig	zulässig: bis 1x100 mm
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	-	zulässig	zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	-	nicht zulässig	-
Markstrahlen	-	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkung			
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.			

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170116_PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		16.01.2017	Seite 1 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	Landhausdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht				
Ausführung:	Trendtime 4				
Holzart:	Eiche	Kirschbaum, amerikanisch	Nussbaum, amerikanisch		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Prunus serotina Ehrh. / PRSR	Juglans nigra L. / JGNG		
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	CA, US	US		
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-LH-TT4-EI		ER-TT4-KIR ami.	ER-TT4-SWN	
	Version 12 2016	Version 5 2016	Version 2 2012	Version 4 2013	
	N4	N6	N2	N2	N4
Sortierung:	Living	Rustikal	Natur	Natur	Living
Gesunder Splint	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig
Durchfalläste	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 25 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	zulässig	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig: in Ästen	zulässig	nicht zulässig	-	zulässig: in Ästen
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	-	-	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	-	-
Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	-	zulässig	-	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile					
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.					
Bemerkung					
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.					

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170116_PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE		
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.01.2017	Seite 2 von 4	

Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment:	Landhausdiele		
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht		
Ausführung:	Trendtime 6		Trendtime 8
Holzart:	Eiche		Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus spp. / QCXE
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ		FR
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI	ER-LH-EI	ER-TT8-EI
	Version 6 2016		Version 4 2015
	N3	N4	N8
Sortierung:	Natur	Living	Classic
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig
Durchfalläste	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 35 mm	zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 2x200 mm	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: helle bis mittlere Farbtöne	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne
Weißstreifigkeit	-	-	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkung			
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.			

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170116_PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE	
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.01.2017	Seite 3 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	Landhausdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht				
Ausführung:	Trendtime 9				
Holzart:	Eiche				
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ				
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-FM-EI	ER-L-M-EI	ER-L-SB-EI	ER-L-HS-EI	ER-LH-WO-EI
	Version 1 2012	Version 1 2012	Version 1 2013	Version 6 2014	Version 3 2012
	Flechtmuster	Stabmix	Miniwürfel-Muster	Old Block-Muster	Würfeloptik
Sortierung:	Natur	Living	Natur	Living	Living
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 25 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig: bis 2 mm	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: bis 5 mm	zulässig	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig: in Ästen
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	-	-
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	-	zulässig	-	-	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig	zulässig: einheitliche, braune Farbtöne	zulässig	zulässig: geringe Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	-	zulässig	zulässig	zulässig	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile					
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.					
Bemerkung					
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.					

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170116_PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE		
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.01.2017	Seite 4 von 4	